

VELBAKIT – saválló ragasztó

Termék leírása:

A VELBAKIT K és a VELBAKIT P saválló ragasztókat olyan helyre javasoljuk, ahol magas savállóságot kell biztosítani. Ebből kifolyólag főleg a kémény rendszereknél használjuk, mint pld. a samott csövek, kémény ajtók és samott termékek ragasztásához javasolt.

Mivel magas a savállósága, saválló kövek hézagainak kitöltéséhez és hulladék csatornákhöz is javasolt és még más hasonló helyekre.

Az itt közölt ragasztókat száraz anyagként áruljuk, ásványi kötő anyagot és vegyi anyagokat tartalmaznak.

Használati utasítás:

A ragasztani szánt termék felületét meg kell tisztítani a portól és más szennyeződéstől. Legjobb száraz felületen használni, mert a nedves felület lelassítja a termék kötését, és lassabban éri el a kívánt szilárdságot.

Száraz ragasztót összekeverjük vízzel 10 – 14 % arányban (szükség szerint), amikor összekevertük, azután egy nedves, porhanyós anyagot kapunk, amit 5 percig állni hagyunk, utána ismét összekeverjük, és utána már jól kenhető ragasztót kapunk, amit azonnal fel is használhatunk.

Más anyagot, pld. kötőanyagot tilos hozzá keverni.

Ragasztót csak a levegő hőmérsékletén +5°C felett szabad használni.

20°C környékén 24 órán belül megköt, kisebb hőmérsékletnél tovább tart a megkötésének ideje.

Ha a ragasztó megköt, eléri a szükséges szilárdságot, utána a konstrukción lehet lassan hőmegterhelést végezni. Azért csak lassan, mert a gyors felmelegedésnél repedések keletkezhetnek.

Beszáradt és megkeményedett ragasztót nem lehet újból felhasználni.

Tájékoztató jellegű felhasználása 1,8 kg.dm-3.

A ragasztót száraz helyen, zárt csomagolásban kell tárolni, és védeni a nedvességtől, víztől. Szavatossági ideje gyártástól számított 12 hónap.

Minőség megőrzése:

A ragasztó minősége a gyártó cégnél állandó megfigyelés alatt van. Termék minőségi ellenőrzését a TZUS Praha, Plzeni leányvállalata biztosítja.

Munka biztonsága és higiénája:

Ragasztó, por alakban ingerli a nyelő csövet és a bőrt, ezért annak össze keverésénél használni kell védő felszerelést, főleg védő álarcot. A por alakú ragasztó vízzel való keverésénél alkalikus anyag képződik. Ilyenkor ne fogyasszanak ételt, ne igyanak, ne dohányozzanak.

Az első segély utasításai:

Megszabadulni a ruházattól a bőrt bő vízzel lemosni, és bekenni regenerációs krémmel.

Ha a szembe kerül, alaposan ki kell mosni bő vízzel, kb. 10-15 percig, és orvoshoz kell fordulni.

Ha lenyelne a terméket, több mennyiségű vízzel kell ezt hígítani, kb. ½ liter vizet kell meginni és orvoshoz kell fordulni.

Minőségi adatlap

163/2002 sz. Kormány rendeletének alapján és 13.§ 22/1997 törvény előírások alapján:

Gyártó:

Velbates S.r.o

Pražská 2061/SZ

CZ 568 02 Svitavy

adó szám: 27496414

Kijelenti és igazolja a saját felelősség tudatában, hogy a termékek:

egy komponensű tűzálló és saválló száraz habarcs – ragasztó

megnevezése: Velbakit K és Velbakti P

Javasolt a következő felhasználásra:

kerámia termékek, kémény rendszer ragasztásához, főleg kémény bélés csövek ragasztásához, kémény ajtók és más hasonló termékekhez.

A használati utasítás is meg van adva.

A termék az alapkövetelményeknek, az érvényben lévő NV 163/2002 sz. szabványok alapján, a NV 312/2005 sz. előírások alapján, pontosítva műszaki építésügyi minőségi bizonylattal aminek 030-047 058 a száma, és a fent közölt feltételek betartása mellett biztonságos.

Velbates S.r.o biztosítja, hogy a piacon lévő termékek el vannak látva műszaki dokumentációval és a törvény alap követelményeiket betartják.

A termék certifikációja a 163/2002 sz. és a 312/2005 sz. kormány rendeletének alapján voltak elvégezve, és a következő dokumentumok felhasználásával.

. Építési Műszaki bizonylattal aminek a sz. 030 -047, 2012.8.15-i dátummal, és aminek az érvényessége 2017.8.31

. Minőségi bizonylat (certifikáció) 204/C5/2012/030-047060, ellátva 2012.8.16-i dátummal

Kiállítva a Prágai Műszaki Vizsgálati Intézménynél, Praha 9, Prosecká 76 címen.

A termék műszaki dokumentációja folyamatosan ki van egészítve a szükséges újabb

Svitavy 2012.8.20

Ing. Bohuslav Velfi
ügyvezető
VELBATES s.r.o
Pražská 2061/52, 568 02 Svítavy
adó szám: 27496414, nemzetközi adó szám: CZ27496414,
Tel.-fax:461 530 114

VELBAKIT

Termék összetétele:

Fizikai és műszaki tulajdonságai: Közép értékek:

Velbakit K Velbakit P

SiO₂ tartalom: % 77

Al₂O₃ tartalom: % 17

Fe₂O₃ tartalom: % 0,5

Na₂O+K₂O tartalom: % 3,8

Szítán maradt 1,0 mm % 0

Szítán maradt 0,5 mm % 5

0,063 mm alatti finom szemcsék % 52

Tűzállósága: °C 1500

Térfogat súly (szaradása után) kgm-3 2070 2040

Térfogat súly (kiégetése után) kgm-3 2010 2005

Nyomó szilárdsága (szaradása után) MPa 25 20

Nyomó szilárdsága (kiégetése után MPa 21 18

- 1000 °C /5 óra)

Víz ellenállósága % 0,4 0,7

Sav ellenállósága % 2,7 1,6

Víz mennyiségének hozzáadása liter/100 kg 10 – 14

Kiállításának dátuma: 2012.8.1.